


Deko-Kalkputz 15

- **Verarbeitungsfertiger Kalkputz für dekorative Innenwandbeschichtungen in Neu- und Altbauten.**

Werkstoff	Hinweise zum sicheren Umgang	Entsorgung
<p>Verwendungszweck: Deko-Kalkputz 15 eignet sich für dekorative Beschichtungen von Innenwandflächen auf allen mineralischen Untergründen wie ungestrichene, glatt zugestrichene Zement- und Kalkzementputze, Beton sowie mit Silikat- oder Mineralfarben gestrichene Untergründe.</p> <p>Eigenschaften: Hoher Weißgrad, haft- und stoßfest, leicht zu verarbeiten, hoch diffusionsfähig, biologisch unbedenklich.</p> <p>Bindemittelbasis: Kalkhydrat und geringe Zusätze organischer Additive.</p> <p>Farbton: Weiß als Lagerware.</p> <p>Lagerung: Kühl, und frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.</p>	<p>Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</p> <p>Längerer Hautkontakt und Spritzer in die Augen führen zu Reizerscheinungen. Betroffene Stellen sofort ausgiebig mit Wasser spülen.</p>	<p>Sonderabfallverbrennung. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, sondern bei Problemstoffsammelstellen abgeben. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.</p> <div data-bbox="1096 1093 1396 1176">  </div> <p>LZ.-Nr. 293 Nur restentleert ins Sammelsystem</p> <p>Abfallschlüsselnummer: 52404 (gemäß ÖNORM S 2100). Vollständig eingetrocknete Produktreste können als Bauschutt (Abfallschlüsselnummer 31409) oder zusammen mit Hausmüll deponiert werden.</p> <p>EWC / EAK: 08 01 03</p>

Packungsgröße:
25 kg



Verarbeitung

Beschichtungsaufbau:

Ein Grundanstrich mit Meradur Kalkfarbe mit max. 5% Wasser verdünnt oder mit Capatect Putzgrund bei glatten Flächen. Bei Flächen mit verfärbenden Inhaltsstoffen empfiehlt sich der quarzgefüllte Primalon Filtergrund grob. Auf den trockenen Grundanstrich Deko-Kalkputz 15 auftragen.

Auftragsverfahren:

Deko-Kalkputz 15 wird mit ca. 3% Wasser auf glättkellengerechte Konsistenz eingestellt, mit einer rostfreien Stahlglättkelle aufgezogen und noch im nassen Zustand mit einer Kunststoffkelle strukturiert.

Mindestverarbeitungs-temperatur:

(Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund): Nicht unter + 7° C verarbeiten.

Abtönung:

Im Pastell-Bereich mit Meradur Voll- und Abtönfarben oder kalkverträglichen Pigmenten.

Verdünnung:

Mit reinem Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen (max. 3%).

Verbrauch:

Ca. 2,3 – 2,5 kg/m², je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes (Richtwerte ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln).

Trockenzeit:

Bei + 20° C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit ist zwischen Grundierung und Putzbeschichtung eine Trockenzeit von mindestens 12 Stunden einzuhalten.

Reinigen der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Bitte beachten!

Um die speziellen Eigenschaften zu erhalten, darf Deko Kalkputz 15 nicht mit anderen Produkten vermischt werden.

Geeignete Untergründe

Der Untergrund muß trocken, sauber und tragfähig sein. ÖNORM B 2230, Teil 2 beachten.

Neue Kalk-, Kalkzement- und Zementputze:

Neuputze ca. eine Woche ungestrichen stehen lassen. Wischende bzw. mehhlende Oberflächen und eventuelle Sinterhaut sind zu entfernen.

Alte feste Kalk-, Kalkzement- und Zementputze:

Stark verschmutzte oder schimmelbefallene Stellen sind gründlich zu reinigen. Schimmelbefallene Stellen mit Capatox unverdünnt satt vorstreichen und die Flächen gut trocknen lassen.

An der Oberfläche sandende Putze:

Trocken abbürsten und die gesamte Fläche mit Synthesa Security Primer oder mit Primalon Tiefgrund LF grundieren.

Alte mineralische Anstriche:

Festhaftende Altanstriche trocken reinigen. Nicht mehr festhaftende mineralische Altanstriche durch Abschleifen oder Abschaben entfernen.

Alte Dispersionsfarbenanstriche:

Festhaftende Altanstriche trocken reinigen. Nicht mehr festhaftende Dispersionsfarbenanstriche z. B. durch Abbeizen gründlich entfernen.

Leimfarbenanstriche:

Leimfarbenanstriche restlos abwaschen, Fläche gut trocknen lassen und mit Synthesa Security Primer grundieren.

Beton:

Innenflächen aus Beton abbürsten und entstauben. Eventuell vorhandene Zementschlämme mechanisch entfernen. Etwaige Verunreinigungen durch Schälöle, Fette und Wachse entfernen.

Putzausbesserungen:

Beim Ausbessern geöffneter Risse und beschädigter Putzflächen ist darauf zu achten, dass der Ausbesserungsmörtel der Festigkeit des vorliegenden Putzes entspricht. Die Putzausbesserungen müssen vor der Beschichtung gut abgebunden sein. Kleine Ausbruch- und Fehlstellen mit Dalapro H Leicht beispachteln.

Technische Information: Deko-Kalkputz 15, Stand: November 2008

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer/Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 553-0, Fax 0 72 62 / 553-2502, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

A-1110 Wien
Am Kanal 105
Tel. 01 / 20 1 46-0
Fax 01 / 20 1 46-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid / Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 07229 / 87118-0
Fax 07229 / 87118-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0662 / 85 30 59
Fax 0662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen / Ibk.
Industriezone 11
Tel. 05232 / 29 29
Fax 05232 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 05522 / 44 6 77
Fax 05522 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 03124 / 25 0 30
Fax 03124 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 40
Tel. 0463 / 36 6 33
Fax 0463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at